

DC01 EN 10130 (Евронормы)

Стандарты

EN 10130

Прокат листовой холоднокатаный из низкоуглеродистой стали для холодной штамповки

Химический состав

C (Углерод) < 0.12

Mn (Марганец) < 0.6

P (Фосфор) < 0.045

S (Сера) < 0.045

Fe (Железо) Остальное

Свойства

По EN 10130

Предел текучести: < 280 МПа

Временное сопротивление разрыву: 270 - 410 МПа

Относительное удлинение: > 28 %

Вычисляемые свойства

Плотность: 7.86 г/см³