

# S31254 PC (Страны СНГ)

## Стандарты

PC

Российский морской регистр судоходства

## Химический состав

<b>C</b>	< 0.02	<b>Si</b>	< 0.8	<b>Mn</b>	< 1.0	<b>P</b>	< 0.03
<b>S</b>	< 0.01	<b>Cr</b>	5.0 - 20.5	<b>Mo</b>	6.0 - 6.5	<b>Ni</b>	17.5 - 18.5
<b>Cu</b>	0.5 - 1.0	<b>N</b>	0.18 - 0.22	<b>Fe</b>	Остальное		

Типовой химический состав

## Свойства

По требованиям Российского морского регистра судоходства

**Температура применения: -165 - 600 °C**

**Класс стали: A-7**

Свариваемость

По ISO 15608

**Группа: 8.2**

ASME секция IX

Сварка

**P-Number: 8**

**Группа: 4**

Пайка

**P-Number: 102**

Вычисляемые свойства

**Плотность: 8.07 г/см<sup>3</sup>**

## Примечание

Аустенитная сталь