

TS 4 ISO 2937 (ИСО)

Стандарты

ISO 2937

Трубы стальные бесшовные с гладкими концами общего назначения

Химический состав

C < 0.17

Si < 0.35

Mn 0.4 - 0.8

P < 0.045

S < 0.045

Fe Остальное

Свойства

По ISO 2937

Предел текучести: > 215 МПа

Временное сопротивление разрыву: 360 - 480 МПа

Относительное удлинение: > 24 %

Вычисляемые свойства

Плотность: 7.85 г/см³